ПРИБОР ТИПА ТШ-2М

предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Бринелля в соответствии с ГОСТ 23677-79.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пределы измерения твердости **8...450 НВ**

Испытательные нагрузки **187.5;250.0;750.0; 1000.0; 3000.0 кгс**

Предел допускаемой погрешности нагрузок не более **±1%**

Предел допускаемого значения вариации нагрузок не более **1%**

Отклонение среднего значения числа твердости, полученного на поверяемом приборе, от средней твердости образцовой меры 2 разряда МТБ, ТУ25.06.1333-76:

при НВ 100±25 и нагрузке 1000 кгс **±5%**

при НВ 200±50 и нагрузке 3000 кгс **±4%**

Вариация показаний прибора при поверке его образцовыми мерами твердости 2 разряда МТБ, ТУ25.06.1333-76:

при НВ 100±25 и нагрузке 1000 кгс **5%**

при НВ 200±50 и нагрузке 3000 кгс **4%**

Продолжительность выдержки испытуемого образца под нагрузкой **10±2; 30±4; 60+6 сек**

Диаметры стальных шариков **2,5; 5,0; 10,0 мм**

Допускаемые отклонения по ГОСТу 3722-60 степени точности 1 группы В.

Мощность, потребляемая прибором от сети 3-х фазного напряжения 220/380 В и частотой 50 Гц, не более **0,18 кВт**

Размеры рабочего пространства:

расстояние от наконечника до стола от 0 до 250,0 мм и более;

расстояние от центра отпечатка до станины не менее **125,0 мм**

Габаритные размеры, не более **730 х 225 х 880 мм**

Масса, не более **180 кг**

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адресса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua